

技术数据表

CENWAY CB-01

产品描述

异丁烯-异戊二烯共聚物橡胶

| 基本指标 | 单位 | 指标 | 测试方法 |
|-------------------|---|-----------|--------------|
| 外观 | / | 白色-淡黄色胶块 | 目测 |
| 门尼粘度 ML(1+8)125°C | MU | 51±2 | GB/T 1232.1 |
| 挥发分 | wt% | ≤0.30 | GB/T 24131.2 |
| 不饱和度 | mol% | 1.60±0.05 | GB 1886.359 |
| 总灰分 | wt% | ≤0.30 | GB/T 4498.1 |
| 抗氧剂（非污染型） | wt% | ≥0.03 | YBX-2004 |
| 300%定伸应力 | MPa | 7.8±1.0 | GB/T 528 |
| 拉伸强度 | MPa | ≥15.2 | GB/T 528 |
| 拉断伸长率 | % | ≥500 | GB/T 528 |
| 混炼胶配方（质量份） | CB-01 100, IRB 50, 氧化锌 3, 硬脂酸 1, 硫磺 1.75, TMTD1 | | |

应用范围

普通丁基橡胶 CENWAY CB-01 具有优异的气密性、耐热性、耐化学腐蚀性、耐臭氧老化性和良好的硫化性能。硫化胶囊专用牌号，也可应用于丁基内胎、轮胎封套、医用瓶塞、胶黏剂、球胆、建筑密封材料、电绝缘材料等生产领域。

安全性

本产品为固体高分子聚合物，性能稳定，对人体健康无不利影响，在生态环境中不会对动植物造成危害。具体内容请见产品 SDS。

包装

| 胶块重量（千克/块） | 包装箱 | 单箱重量（千克） | 包装膜 |
|------------|-------|-----------|-------|
| 25±0.25 | 金属周转箱 | 1200（48块） | 改性 PE |

质保期

建议在 35°C 以下避光运输、保存，质保期 3 年。

其他说明

本产品规格由浙江信汇新材料股份有限公司制定，除非有书面约定，否则当规格变更时，恕不另行通知。未经浙江信汇新材料股份有限公司授权，任何企业不得分发、展示、复印或改变本文件。

版本：202301 版

发行日期：2023 年 1 月 3 日